

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 753 978

②1 N° d'enregistrement national : 96 11990

⑤1 Int Cl⁶ : C 08 L 63/00, C 08 G 59/50, C 09 D 163/00, E 21 B
17/00, 29/10, F 16 L 55/165

①2

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 30.09.96.

③0 Priorité :

④3 Date de la mise à disposition du public de la
demande : 03.04.98 Bulletin 98/14.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule.*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦1 Demandeur(s) : INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE
— FR.

⑦2 Inventeur(s) : MARIAGGI PAUL, DELHOMME
HENRI, AUDIGIER DOMINIQUE et JACQUEMIN
HAUVILLER FREDERIQUE.

⑦3 Titulaire(s) :

⑦4 Mandataire :

⑤4 COMPOSITION THERMODURCISSABLE, SES UTILISATIONS ET PREFORME SOUPLE DEPLIABLE
COMPRENANT CETTE COMPOSITION.

⑤7 Composition thermodurcissable ayant une transition
vitreuse d'au moins 100°C comprenant au moins une ré-
sine époxyde formée à partir d'au moins un polyépoxyde
contenant dans sa molécule au moins deux groupes
époxydes et d'au moins une polyamine aromatique com-
portant dans sa molécule au moins deux groupes amino
primaires, au moins un substituant alcanoylé ayant de 1 à
12 atomes de carbone situé en alpha de l'un des groupes
amino, le rapport molaire de l'amine à l'époxyde étant tel
que, à chaque groupe amino, il corresponde de 1,6 à 2,6
groupes époxydes.

Utilisation de cette composition comme revêtement pro-
tecteur de toutes surfaces métalliques ou non et préforme
souple dépliable comprenant cette composition.

FR 2 753 978 - A1



La présente invention concerne une préforme souple dépliable radialement pour former après déploiement une structure tubulaire durcissable après mise en place dans un puits ou une canalisation dont elle épouse la forme, pour y constituer un tubage le plus souvent sensiblement cylindrique.

On connaît déjà des préformes dont les parois sont en matériau souple, susceptible d'être replié sur elle même de manière à présenter un encombrement radial nettement plus faible que le diamètre du puits ou de la canalisation à tuber ou à chemiser, dans le cas d'une réparation localisée au sein du puits ou du tube. La préforme est introduite dans le puits ou dans la canalisation à l'état replié, puis une fois positionné à l'endroit voulu, on la déplie par déformation radiale vers l'extérieur, par exemple par introduction à l'intérieur de la préforme d'un fluide de gonflage tel qu'un gaz ou un liquide par exemple. Sous l'effet de la pression appliquée elle épouse alors la forme du puits ou de la canalisation. Ces préformes comprennent habituellement une résine durcissable à chaud. Généralement cette résine fait partie de la paroi constitutive de la préforme et a très souvent été introduite par imprégnation des fibres formant cette paroi. Le durcissement de la résine par polymérisation à chaud peut être dû à la température régnant dans le puits, mais habituellement il est provoqué soit par introduction d'un fluide chaud à l'intérieur de la préforme, soit par effet joule au moyen de résistances électriques appropriées disposées dans la préforme, par exemple de fils électriques faisant partie de l'armature de la paroi de la préforme, imprégnée de résine thermodurcissable. Il est également possible d'utiliser le dégagement de chaleur provoqué par une réaction exothermique que l'on déclenche à l'intérieur de la préforme, le plus souvent par mise en contact des réactifs au moment voulu.

La préforme selon la présente invention peut être mise en place et ancrée sans qu'il soit nécessaire d'utiliser un ciment. Au sens de la présente invention on désigne par préforme souple tout assemblage, possédant de préférence un système de chauffage intégré, permettant de maintenir dans un milieu confiné entre des peaux extérieures et intérieures en matériau

élastique une résine thermodurcissable. De telles préformes sont par exemple décrites dans les documents de brevet FR-A-2 722 239, WO-A-94/21887, WO-A-91/18180 et WO-A-94/25655. L'enseignement de ces brevets doit être considéré comme partie intégrante de la présente description du seul fait de leur mention.

Ces préformes doivent comporter une résine thermodurcissable ayant des caractéristiques particulières. Il est en effet nécessaire, en particulier pour leurs utilisation dans des puits et notamment des puits pétroliers, que la résine utilisée confère à la préforme des propriétés mécaniques élevées, une résistance au vieillissement hydrothermique et chimique importante, et une reprise en eau la plus faible possible et une latence la plus élevée possible permettant le stockage et le transport de la préforme avant sa mise en place sans que la réaction de polymérisation commence ou est un avancement trop grand.

La présente invention concerne donc aussi des compositions thermodurcissables à latence améliorée, à faible reprise d'eau, ayant une transition vitreuse d'au moins 100°C, de préférence d'au moins 120°C et souvent d'au moins 140°C comprenant au moins une résine époxyde formée à partir d'au moins un polyépoxyde contenant dans sa molécule au moins deux groupes époxydes et d'au moins une polyamine aromatique comportant dans sa molécule au moins deux groupes amino primaires, au moins un substituant alcanoyle ayant de 1 à 12 atomes de carbone situé en alpha de l'un des groupes amino, le rapport molaire de l'amine à l'époxyde étant tel que, à chaque groupe amino, il corresponde de 1,6 à 2,6 groupes époxydes.

La présente invention concerne également l'utilisation de ces compositions pour la fabrication de préimprégnés devant présenter une forte latence et ceci dans des procédés exigeant des étapes intermédiaires à 80°C de plusieurs heures et également l'utilisation de ces compositions comme revêtements protecteurs des conduites de fluides (liquide, gaz ou mélange de liquide et de gaz) et en particulier des conduites de transport d'hydrocarbures liquides et/ou gazeux. Ces revêtements peuvent être

appliqués à l'intérieur comme à l'extérieur des conduites. L'invention concerne encore l'utilisation de ces compositions comme revêtements protecteurs des capacités de stockage. En terme général l'invention concerne l'utilisation de ces compositions comme revêtement protecteur de

5 toutes surfaces métalliques ou non pouvant entrer en contact avec des agents qui provoquent la dégradation du matériau ou de la surface du matériau lorsqu'ils entrent en contact avec la surface du matériau. De façon plus précise c'est le cas de toute surface rentrant en contact avec une

10 atmosphère corrosive ou avec un produit adsorbable ou absorbable provoquant le gonflement de la matière. Dans le cas des conduites ou des capacités de stockage d'hydrocarbures ces revêtements qui ont une très faible capacité d'adsorption d'eau permettent en particulier d'éviter la corrosion par l'eau en évitant le contact direct entre le matériau et l'eau ou l'humidité contenue dans le produit en contact avec le matériau, que ce soit

15 la terre dans le cas de conduites ou de capacités enterrées, l'air dans le cas de conduites ou de capacités aériennes, ou encore l'humidité contenue dans les hydrocarbures. On ne sortirait pas du cadre de la présente invention en utilisant ces compositions dans le domaine de la micro-électronique et dans celui de l'électromécanique qui sont deux domaines dans lesquels la très

20 faible capacité d'adsorption d'eau est un facteur important.

Le choix des polyamines aromatiques que l'on emploie dans le cadre de la présente invention est en particulier guidé par le fait que l'on souhaite avoir des polyamines aromatiques de faible réactivité et de faible solubilité à

25 une température inférieures à environ 40°C dans les résines époxy employées. Le choix est également influencé par le fait que ces polyamines aromatiques doivent de préférence procurer une bonne tenue à l'hydrolyse par les enchaînements amines secondaires et tertiaires qu'elle génère par réaction sur le cycle oxirane. Elle doivent également procurer de bonnes

30 propriétés de résistance en température.

Ainsi dans sa forme la plus large, la présente invention concerne une préforme souple dépliable radialement pour former après déploiement une structure tubulaire durcissable après mise en place dans un puits ou une

canalisation dont elle épouse la forme, caractérisée en ce qu'elle comprend au moins une résine époxyde formée à partir d'au moins un polyépoxyde contenant dans sa molécule au moins deux groupes époxydes et d'au moins une polyamine aromatique comportant dans sa molécule au moins deux
5 groupes amino primaires, au moins un substituant alcanoylé ayant de 1 à 12 atomes de carbone situé en alpha de l'un des groupes amino, le rapport molaire de l'amine à l'époxyde étant tel que, à chaque groupe amino, il corresponde de 1,6 à 2,6 groupes époxydes.

10 On connaît dans l'industrie des procédés d'utilisation de polyamines aromatiques comme durcisseurs de certaines résines époxydes telles que par exemple les diverses sortes d'ARALDITES®, les résines EPIKOTES®, les résines dénommées EPON®, la résine obtenue à partir du diglycidyléther du bis-phénol-F (en abrégé ci-après DGEBF) et en particulier
15 de la résine obtenue à partir du diglycidyléther du bis-phénol-A (en abrégé ci-après DGEBA). Dans ces procédés, il est expressément recommandé de dissoudre préalablement l'amine avant imprégnation sur fibre de renfort, par exemple sur fibre de verre, sur fibre de carbone, sur fibre céramique ou sur fibre naturelle ou synthétique. En fait, il est connu de l'homme du métier que
20 pratiquement toute polyamine aromatique peut être employée comme durcisseur de résine époxyde. Il y a donc une sélection non évidente d'un certain nombre limitée de polyamines permettant d'obtenir les propriétés requises pour les préformes selon l'invention.

25 La résine époxyde peut être choisie dans le groupe formé par les résines commerciales citées ci-devant, la résine diglycidyléther du bis-phénol-A ou du bis-phénol-F, la résine de bis-phénol formol, la résine phénol-novolaque, les résines cycloaliphatiques, les résines tri ou tétra-fonctionnelles, les résines formées à partir de triglycidyléther-isocyanurate
30 et/ou de triglycidyléther-cyanurate et/ou de triglycidyl-cyanurate et/ou de triglycidyl-isocyanurate ou les mélanges d'au moins deux de ces résines.

Les résines époxydes obtenues à partir des composés époxydés cités dans le brevet US-A-4 921 047 sont également utilisables dans le cadre de

la présente invention. L'enseignement de ce brevet doit être considéré comme partie intégrante de la présente description du seul fait de sa mention.

- 5 La résine époxyde que l'on choisit a le plus souvent une viscosité dynamique d'environ 0,04 à environ 50 Pa.s à environ 25°C.

- 10 L'amine peut aussi comporter au moins un substituant choisi dans le groupe formé par le fluor, l'iode, le brome et le chlore. Elle comporte de préférence au moins deux substituants alcanoyles, chacun étant en alpha de part et d'autre d'un groupe amino.

- 15 On a découvert de façon surprenante une série d'amines permettant d'atteindre les spécifications technique fixées pour les préformes. Dans une première série l'amine aromatique comporte un seul noyau aromatique. Elle est de préférence choisie dans le groupe formé par le 3,5-diéthyl-2,4-diaminotoluène et le 3,5-diéthyl-2,6-diaminotoluène et les mélanges de ces deux isomères dénommé ci-après DETDA.

- 20 Dans une deuxième série, elle comporte au moins deux noyaux aromatiques. Dans ce cas elle comporte souvent deux noyaux aromatique qui sont reliés l'un à l'autre par un reste hydrocarboné bivalent substitué ou non substitué comportant de 1 à 18 atomes de carbone. Ces deux noyaux aromatiques sont soit reliés par un groupe alcoyle bivalent, soit reliés l'un à
25 l'autre par un reste hydrocarboné bivalent substitué ou non substitué ayant de 6 à 18 atomes de carbone et comportant un noyau aromatique.

- 30 Dans le cas où les deux noyaux aromatiques sont reliés par un reste alcoyle bivalent, ce reste sera de préférence un groupe méthylidène non substitué, ou substitué par au moins un radical choisi parmi les radicaux alcoyles et les radicaux halogénoalcoyles ayant de 1 à 3 atomes de carbone. Par exemple ce reste alcoyle sera choisi dans le groupe formé par le groupe méthylidène, le groupe isopropylidène, les groupes

halogénoisopropylidènes, le groupe hexafluoroisopropylidène. Dans ce cas l'amine est de préférence choisie dans le groupe formé par :

- la 4,4'-méthylène-bis(2,6-diméthylaniline) ou M-DMA ;
- la 4,4'-méthylène-bis(2-isopropyl-6-méthyl-aniline) ou M-MIPA ;
- 5 - la 4,4'-méthylène-bis(2,6-diéthylaniline) ou M-DEA ;
- la 4,4'-méthylène-bis(2,6-diisopropylaniline) ou M-DIPA ; et
- la 4,4'-méthylène-bis(3-chloro-2,6-diéthylaniline) ou M-CDEA.

10 Dans le cas où l'amine comporte deux noyaux aromatiques qui sont reliés l'un à l'autre par un reste hydrocarboné bivalent substitué ou non substitué ayant de 6 à 18 atomes de carbone et comportant un noyau aromatique, elle sera de préférence choisie dans le groupe formé par :

- la 4,4'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diméthyl-aniline) ;
- la 4,4'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diéthyl-aniline) ;
- 15 - la 4,4'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-dipropyl-aniline) ;
- la 4,4'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diisopropyl-aniline) ;
- la 4,4'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diméthyl-3-chloro-aniline) ;
- la 4,4'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diéthyl-3-chloro-aniline) ;
- la 4,4'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-dipropyl-3-chloro-aniline) ;
- 20 - la 4,4'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diisopropyl-3-chloro-aniline) ;
- la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diméthyl-aniline) ;
- la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diéthyl-aniline) ;
- la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-dipropyl-aniline) ;
- la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diméthyl-3-chloro-aniline) ;
- 25 - la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diéthyl-3-chloro-aniline),
- la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-dipropyl-3-chloro-aniline) ;
- la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diisopropyl-aniline) ; et
- la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diisopropyl-3-chloro-aniline).

30 Dans une forme particulière de réalisation de l'invention, la préforme comprendra au moins une résine époxyde formée à partir d'au moins un polyépoxyde contenant dans sa molécule au moins deux groupes époxydes et d'au moins deux polyamines aromatiques.

Les compositions de la présente invention doivent répondre aux conditions de mise en oeuvre suivantes de manière à pouvoir être employée pour la fabrication des préformes souples selon la présente invention :

- 5 - être capables de procurer une durée de vie en pot (stockage) ou sur fibres de renfort, par exemple fibres de verre ou équivalent, égale ou supérieure 20 jours, habituellement d'environ 30 jours à environ 4 mois, et le plus souvent d'environ 30 jours à environ 2 mois et ceci pour une température moyenne de stockage égale ou inférieure à 25°C,
- 10 habituellement d'environ 0°C à environ 15°C et le plus souvent d'environ 0°C à environ 5°C ;
- être capables de procurer après stockage en pot ou sur support dans les conditions décrites ci-dessus une latence résiduelle d'au moins 3
- 15 heures, de préférence d'au moins 6 heures à une température d'environ 70°C à environ 90°C et le plus souvent d'au moins 8 heures à une température d'environ 80°C. La latence résiduelle sera souvent d'au moins 5 heures à 120°C et de préférence d'au moins 7 heures à cette température ;
- 20 - être capables de procurer après stockage en pot ou sur support pendant une durée d'au moins 90 jours, habituellement d'environ 90 jours à environ 6 mois et le plus souvent d'environ 90 jours à environ 4 mois à une température inférieure ou égale moins 18°C, habituellement d'environ -30°C à environ -18°C et le plus souvent d'environ -25°C à environ -18°C une
- 25 latence résiduelle d'au moins 8 heures, de préférence d'au moins 10 heures et le plus souvent d'au moins 11 heures à une température d'environ 70°C à environ 90°C et le plus souvent d'environ 80°C ;
- 30 - pouvoir être déposées sur support fibreux tels que par exemple sur fibres de verre, sur fibres de carbone, sur fibres en KEVLAR®, sur fibres ou fils métalliques, sur fibres céramiques ou sur fibres naturelles ou synthétiques de manière classique, que ce soit manuellement ou mécaniquement. Ceci implique le choix de compositions ayant une viscosité dynamique relativement faible permettant une imprégnation de bonne

qualité des fibres formant les parois de la préforme. Cette viscosité dynamique sera à 50°C souvent inférieure à 1500 mPa.s (millipascals seconde) et habituellement d'environ 300 à environ 1500 mPa.s ;

5 - respecter les règles d'hygiène et de sécurité ;

- avoir une température de polymérisation compatible avec la résistance à la chaleur des polymères constitutifs des parois de la préforme c'est à dire le plus souvent une température de polymérisation inférieure ou égale à environ 170°C et souvent inférieure ou égale à environ 160°C ;

10

- avoir une durée de polymérisation la plus réduite possible à la température de polymérisation souhaitée, par exemple une durée de polymérisation à 140°C d'au plus 9 heures et de préférence d'au plus 8 heures. Cette durée sera par exemple d'au plus 7 heures à 150°C ou d'au plus 6 heures à 160°C. Souvent la durée de polymérisation sera d'au plus 6 heures à 150°C ou d'au plus 5 heures à 160°C ;

15

- enfin, l'absorption d'eau, qui est l'un des critères de sélection le plus important dans le cadre de la présente invention, sera inférieure à 3% à 80°C et souvent inférieure à 3% à 100°C. Cette absorption sera de préférence inférieure 2% à ces températures.

20

Dans une mise en oeuvre particulière de l'invention, les compositions selon l'invention contiendront un contrôleur d'écoulement (en anglais flow "regulator"). Cet ajout permet d'éviter lors du pressage de plusieurs couches d'imprégnés l'écoulement de la résine par essorage et préserve aussi le rapport volumique fibre/matrice qui est de préférence d'environ 1 : 1. Ce rapport est celui qui permet d'avoir les meilleures propriétés mécaniques sur composites après l'étape de polymérisation. Cet ajout peut être effectué selon deux méthodes principales. On ajoute le contrôleur d'écoulement au moment du mélange de l'époxyde et du durcisseur (donc avant la polymérisation). Le contrôleur d'écoulement est le plus souvent choisi dans le groupe formés par les polymères du type polyéthersulfones, polyamides,

25

30

polyimides et polyarylsulfones. La proportion de contrôleur d'écoulement est habituellement d'environ 1 à 15% en poids par rapport au poids final de la composition. Le mélange de ces polymères peut être effectué à l'aide d'un solvant et dans ce cas époxyde, durcisseur et polymère sont en solution au moment du mélange et le solvant est évaporé après l'imprégnation des parois de la préforme. On peut également travailler sans utilisation de solvant. Dans ce cas le contrôleur d'écoulement est ajouté au mélange époxyde - durcisseur sous forme d'une poudre très fine de polymère qui fond au moment du pressage.

10

Dans le cadre de la présente invention, on peut également ajouter dans la composition un durcisseur très réactif (c'est à dire présentant une réactivité supérieure au durcisseur principal et le plus souvent très largement supérieure) en petite proportion par exemple d'environ 1 à 15% en poids et souvent d'environ 1 à 10% en poids par rapport au poids total de la composition. Dans ce cas ce durcisseur est ajouté au dernier moment juste avant l'imprégnation et après addition du contrôleur d'écoulement. Ainsi la réaction de réticulation se fera après imprégnation et ne perturbera pas le mouillage du tissu et engendrera une amorce de réseau tridimensionnel à forte viscosité dynamique. Le durcisseur le plus latent ne réagira que plus tard à chaud par exemple à 80°C ou plus et terminera la réticulation de la résine.

Les compositions selon la présente invention peuvent comporter une proportion de polyamine aromatique primaire en poids d'environ 20 à environ 60 parties pour 100 parties de résine époxy et le plus souvent d'environ 25 à environ 55 parties pour 100 parties de résine époxy.

Pour que la composition puisse avoir la stabilité ou latence désirée, elle pourra contenir par exemple au plus 30% en poids de ces polyamines aromatiques solubilisées dans la résine époxy tant que la température de ladite composition ne dépasse pas 60°C et de préférence 40°C.

Dans le but de montrer les avantages principaux apportés par le choix des formulations selon la présente invention qui sont décrites dans les exemples 1 à 7 ci-après par rapport à une formulation connue décrite dans l'art antérieur dans le document de brevet EP-A-211 214 (composition
5 comprenant comme durcisseur la 4,4'-diaminodiphenylsulfone ou DDS) et dans l'exemple comparatif 8 ci-après les résultats des tests sont donnés dans le tableau 2 ci-après. Ces tests sont la détermination du temps de gel à trois températures 60°C, 80°C et 120°C. Le temps de gel est le temps requis pour une température choisie et une composition donnée, pour
10 atteindre un taux d'avancement de la réaction de polymérisation X_g . Ce taux d'avancement X_g de la réaction au point de gel est un facteur important car il est lié à un changement majeur rhéologique dû à la transformation irréversible d'un liquide visqueux en un gel viscoélastique. Le temps de gel est mesuré avec un appareil commercialisé sous le nom TROMBOMAT®,
15 commercialisé par la société PRODEMAT et qui est capable de déterminer le passage au point de gel et d'évaluer la réactivité du durcisseur à partir du suivi cinétique de la réaction.

La viscosité dynamique est mesurée à 50°C avec un viscosimètre cône
20 - plan PK100® commercialisé par la société HAAKE.

La mesure de la transition vitreuse est effectuée avec un appareil KINEMAT® de la société PRODEMAT. La rampe de montée en température est de 2°C par minute de 20°C à 250°C. La transition vitreuse marque le
25 passage de l'état vitreux à l'état caoutchoutique et détermine ainsi la limite d'utilisation en température des résines époxydes décrites dans les exemples 1 à 8. La mesure de la température de la transition vitreuse est effectuée sur des échantillons polymérisés à 140°C pendant 8 heures.

30 L'absorption d'eau dans le cas des résines époxydes se traduit par une variation progressive de la rigidité des mailles du réseau réticulé. Cette fixation d'eau entraîne un changement de niveau de la transition vitreuse et favorise la dégradation hydrolytique de la résine époxyde et des interfaces avec les fibres de renfort des parois de la préforme. Il est donc important

que les époxydes durcis par les polyamines aromatiques aient des absorption d'eau les plus faibles possibles. Les mesures comparatives d'absorption d'eau sont effectuées sur des éprouvettes de résines de 50 x 25 x 5 millimètre qui ont été au préalable polymérisées 8 heures à 140°C puis imprégnées jusqu'à saturation dans de l'eau distillée maintenue à 80°C. L'absorption d'eau est mesurée par différence de masse à intervalle réguliers jusqu'au moment où la saturation est atteinte c'est-à-dire jusqu'à poids constant ce qui donne le taux de reprise d'eau en pour-cent poids indiqué pour chaque composition des exemples 1 à 8 dans le tableau 2 ci-après.

Il est clair que de façon surprenantes les compositions de la présente invention ont un taux de reprise d'eau largement inférieure au taux de reprise d'eau de la composition de comparaison de l'exemple 8 et présente donc un avantage indéniable.

La présente invention sera mieux comprise et ses avantages apparaîtront plus clairement à la lecture des essais décrits ci-après.

Ces essais sont réalisés avec la résine époxy DGEBA fabriquée et vendue par la société CIBA sous la référence LY 556. Les principales caractéristiques de la résine sont :

Viscosité dynamique à 25 °C : 12 Pa.s ;
Teneur en époxyde : 1,15 équivalent par kilogramme ; et
Poids spécifique : 1,15 g/cm³.

Afin de respecter la stoechiométrie de la réaction, il est nécessaire de calculer au préalable la quantité théorique de durcisseur à introduire dans le mélange pour 100 grammes de prépolymère époxyde. Cette quantité est aussi appelée "ppcr" (partie en poids pour cent grammes de résine).

$$\text{ppcr} = 100 \times \frac{\text{Poids équivalent d'amine}^*)}{\text{Poids équivalent d'époxy}^*)}$$

(*) il s'agit de poids équivalents par hydrogène réactif.

Le poids équivalent du prépolymère époxy est donné par le fournisseur
 5 CIBA : 5,32 g équivalent époxy par kg, soit $1000 : 5,32 = 187,79$ g/mole.

La stoechiométrie implique la réaction d'une molécule de prépolymère
 époxy portant deux groupe époxydes avec deux hydrogènes mobiles de
 l'amine. Les diamines primaires utilisées dans les exemples possèdent
 10 quatre hydrogènes mobiles par molécules. Les quantités d'amines en ppcr
 pour chaque amine utilisée sont indiquées dans le tableau 1 ci-après.

TABLEAU 1

Amine	Masse molaire	ppcr
DETDA	178,28	23,73
M-DMA	254,38	33,86
M-MIPA	310,49	41,33
M-DEA	310,49	41,33
M-DIPA	366,60	48,80
M-CDEA	379,38	50,50
M-MIPA/M-DIPA (50/50)	310,49/366,60	20,66/24,40
DDS	248,31	33,00

15

EXEMPLES

Les compositions testées sont élaborées comme décrit dans les
 20 exemple 1 à 8 ci-après.

Exemple 1

23,73 g de DETDA sont ajoutés sous agitation pendant 5 minutes et à 40°C dans 100 g de DGEBA. La température est ensuite abaissée à -18°C pour conserver la composition.

Exemple 2

33,86 g de M-DMA sont ajoutés sous agitation dans 100 g de DGEBA chauffée à 8°C. L'agitation est poursuivie jusqu'à dissolution complète pendant environ 30 minutes. La température est ensuite abaissée à -18°C pour conserver la composition.

Exemple 3

41,33 g de M-MIPA sont ajoutés sous agitation dans 100 g de DGEBA chauffée à 80°C. L'agitation est poursuivie jusqu'à dissolution complète pendant environ 30 minutes. La température est ensuite abaissée à -18°C pour conserver la composition.

Exemple 4

41,33 g de M-DEA sont ajoutés sous agitation dans 100 g de DGEBA chauffée à 80°C. L'agitation est poursuivie jusqu'à dissolution complète pendant environ 30 minutes. La température est ensuite abaissée à -18°C pour conserver la composition.

Exemple 5

48,80 g de M-DIPA sont ajoutés sous agitation dans 100 g de DGEBA chauffée à 80°C. L'agitation est poursuivie jusqu'à dissolution complète pendant environ 15 minutes. La température est ensuite abaissée rapidement à -18°C pour conserver la composition.

Exemple 6

- 5 50,50 g de M-CDEA sont ajoutés sous agitation dans 100 g de DGEBA chauffée à 90°C. L'agitation est poursuivie après dissolution complète pendant environ 20 minutes. La température est ensuite abaissée à 4°C pour conserver la composition.

Exemple 7

- 10 20,66 g de M-MIPA et 24,40 g de M-DIPA(mélange 50/50) sont ajoutés sous agitation dans 100 g de DGEBA chauffée à 80°C. L'agitation est poursuivie jusqu'à dissolution complète pendant environ 20 minutes. La température est ensuite abaissée à -18°C pour conserver la composition.

15 Exemple 8

- 20 33,00 g de DDS sont ajoutés sous agitation dans 100 g de DGEBA chauffée à 90°C. L'agitation est poursuivie jusqu'à dissolution complète pendant environ 30 minutes. La température est ensuite abaissée à -18°C pour conserver la composition.

- 25 Les résultats des tests de ces compositions sont donnés dans le tableau 2 ci-après. La viscosité mesurée est la viscosité dynamique à 50°C exprimée en millipascals seconde. La transition vitreuse est en degrés Celsius et l'adsorption de l'eau est mesurée comme décrit plus haut, à 80°C à saturation.

TABLEAU 2

Amine	temps de gel en heures			viscosité	transitio n vitreuse	adsorpti on H ₂ O
	60°C	80°C	120°C			
DETDA	> 12	6		300	168	1,8
M-DMA	> 12	6		750	168	1,85
M-MIPA	> 15	9		800	165	1,8
M-DEA	> 20	12		400	157	1,8
M-DIPA	> 12	12		1300	150	1,8
M-CDEA	> 100	39	8	1000	155	1,5
M-MIPA/M-DIPA (50/50)	> 15	11		1000	154	1,8
DDS	> 20	17	5	2000	165	3,8

REVENDICATIONS

- 1 - Préforme souple dépliable radialement pour former après déploiement une structure tubulaire durcissable après mise en place dans un puits ou
5 une canalisation dont elle épouse la forme caractérisé en ce qu'elle comprend au moins une résine époxyde formée à partir d'au moins un polyépoxyde contenant dans sa molécule au moins deux groupes époxydes et d'au moins une polyamine aromatique comportant dans sa molécule au moins deux groupes amino primaires, au moins un substituant alcanoylé
10 ayant de 1 à 12 atomes de carbone situé en alpha de l'un des groupes amino, le rapport molaire de l'amine à l'époxyde étant tel que, à chaque groupe amino, il corresponde de 1,6 à 2,6 groupes époxydes.
- 2 - Préforme selon la revendication 1 dans laquelle la résine époxyde a une
15 viscosité dynamique d'environ 0,04 à environ 50 Pa.s à environ 25°C.
- 3 - Préforme selon la revendication 1 ou 2 dans laquelle la résine époxyde a une reprise en eau à saturation inférieure à 3% à 80°C et une latence d'au moins trois heures à 80°C.
20
- 4 - Préforme selon l'une des revendications 1 à 3 dans laquelle l'amine comporte au moins un substituant choisi dans le groupe formé par le fluor, l'iode, le brome et le chlore.
- 25 5 - Préforme selon l'une des revendications 1 à 4 dans laquelle l'amine comporte au moins deux substituants alcanoylés chacun étant en alpha de part et d'autre d'un groupe amino.
- 6 - Préforme selon l'une des revendications 1 à 5 dans laquelle l'amine
30 comporte un seul noyau aromatique.
- 7 - Préforme selon la revendication 6 dans laquelle l'amine est choisie dans le groupe formé par le 3,5-diéthyl-2,4-diaminotoluène et le 3,5-diéthyl-2,6-diaminotoluène.

- 8 - Préforme selon l'une des revendications 1 à 5 dans laquelle l'amine comporte au moins deux noyaux aromatiques.
- 5 9 - Préforme selon la revendication 8 dans laquelle l'amine comporte deux noyaux aromatiques qui sont reliés l'un à l'autre par un reste hydrocarboné bivalent substitué ou non substitué comportant de 1 à 18 atomes de carbone.
- 10 10 - Préforme selon la revendication 8 ou 9 dans laquelle l'amine comporte deux noyaux aromatiques reliés par un groupe alcoyle bivalent.
- 11 - Préforme selon l'une des revendications 8 à 10 dans laquelle l'amine comporte deux noyaux aromatiques reliés l'un à l'autre par un groupe méthylidène non substitué, ou substitué par au moins un radical choisi parmi les radicaux alcoyles et les radicaux halogénoalcoyles ayant de 1 à 3 atomes de carbone.
- 15 12 - Préforme selon la revendication 11 dans laquelle les deux noyaux aromatiques sont reliés par un groupe choisi parmi le groupe méthylidène, le groupe isopropylidène, les groupes halogénoisopropylidènes et le groupe hexafluoroisopropylidène.
- 20 13 - Préforme selon l'une des revendications 1 à 5 ou 8 à 12 dans laquelle l'amine est choisie dans le groupe formé par :
- 25 - la 4,4'-méthylène-bis(2,6-diméthyl-aniline) ;
- la 4,4'-méthylène-bis(2-isopropyl-6-méthyl-aniline) ;
- la 4,4'-méthylène-bis(2,6-diéthyl-aniline) ;
- la 4,4'-méthylène-bis(2,6-diisopropyl-aniline) ; et
30 - la 4,4'-méthylène-bis(3-chloro-2,6-diéthyl-aniline).
- 14 - Préforme selon l'une des revendications 1 à 5 ou 8 ou 9 dans laquelle l'amine comporte deux noyaux aromatiques qui sont reliés l'un à l'autre par

un reste hydrocarboné bivalent substitué ou non substitué ayant de 6 à 18 atomes de carbone et comportant un noyau aromatique.

15 - Préforme selon la revendication 14 dans laquelle l'amine est choisie
5 dans le groupe formé par

- la 4,4'-(phénylènediisopropyl)-bis(2,6-diméthyl-aniline) ;
- la 4,4'-(phénylènediisopropyl)-bis(2,6-diéthyl-aniline) ;
- la 4,4'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-dipropyl-aniline) ;
- la 4,4'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diisopropyl-aniline) ;
- 10 - la 4,4'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diméthyl-3-chloro-aniline) ;
- la 4,4'-(phénylènediisopropyl)-bis(2,6-diéthyl-3-chloro-aniline) ;
- la 4,4'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-dipropyl-3-chloro-aniline) ;
- la 4,4'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diisopropyl-3-chloro-aniline) ;
- 15 - la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diméthyl-aniline) ;
- la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diéthyl-aniline) ;
- la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-dipropyl-aniline) ;
- la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diméthyl-3-chloro-aniline) ;
- la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diéthyl-3-chloro-aniline),
- la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-dipropyl-3-chloro-aniline) ;
- 20 - la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diisopropyl-aniline) ; et
- la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diisopropyl-3-chloro-aniline).

16 - Préforme selon l'une des revendications 1 à 15 comprenant au moins
une résine époxyde formée à partir d'au moins un polyépoxyde contenant
25 dans sa molécule au moins deux groupes époxydes et d'au moins deux
polyamines aromatiques.

17 - Composition thermodurcissable ayant une transition vitreuse d'au moins
100°C caractérisée en ce qu'elle comprend au moins une résine époxyde
30 formée à partir d'au moins un polyépoxyde contenant dans sa molécule au
moins deux groupes époxydes et d'au moins une polyamine aromatique
comportant dans sa molécule au moins deux groupes amino primaires, au
moins un substituant alcanoylé ayant de 1 à 12 atomes de carbone situé en
alpha de l'un des groupes amino, le rapport molaire de l'amine à l'époxyde

étant tel que, à chaque groupe amino, il corresponde de 1,6 à 2,6 groupes époxydes.

- 5 18 - Composition thermodurcissables selon la revendication 17 dans laquelle l'amine comporte au moins un substituant choisi dans le groupe formé par le fluor, l'iode, le brome et le chlore.
- 10 19 - Composition thermodurcissables selon la revendication 17 ou 18 dans laquelle l'amine comporte au moins deux substituants alcanoyles chacun étant en alpha de part et d'autre d'un groupe amino.
- 20 - Composition selon l'une des revendications 17 à 19 dans laquelle l'amine comporte un seul noyau aromatique.
- 15 21 - Composition selon l'une des revendications 17 à 20 dans laquelle l'amine est choisie dans le groupe formé par le 3,5-diéthyl-2,4-diaminotoluène et le 3,5-diéthyl-2,6-diaminotoluène.
- 20 22 - Composition selon l'une des revendications 17 à 19 dans laquelle l'amine comporte au moins deux noyaux aromatiques.
- 25 23 - Composition selon la revendication 22 dans laquelle l'amine comporte deux noyaux aromatique qui sont reliés l'un à l'autre par un reste hydrocarboné bivalent substitué ou non substitué comportant de 1 à 18 atomes de carbone.
- 24 - Composition selon la revendication 22 ou 23 dans laquelle l'amine comporte deux noyaux aromatiques reliés par un groupe alcoyle bivalent.
- 30 25 - Composition selon l'une des revendications 22 à 24 dans laquelle l'amine comporte deux noyaux aromatiques qui sont reliés l'un à l'autre par un groupe méthylidène non substitué, ou substitué par au moins un radical choisi parmi les radicaux alcoyles et les radicaux halogénoalcoyles ayant de 1 à 3 atomes de carbone.

26 - Composition selon l'une des revendications 22 à 25 dans laquelle les deux noyaux aromatiques sont reliés par un groupe choisi parmi le groupe méthylidène, le groupe isopropylidène, les groupes halogénoisopropylidènes, le groupe hexafluoroisopropylidène.

5

27 - Composition selon l'une des revendications 22 à 26 dans laquelle l'amine est choisie dans le groupe formé par :

10

- la 4,4'-méthylène-bis(2,6-diméthyl-aniline) ;
- la 4,4'-méthylène-bis(2-isopropyl-6-méthyl-aniline) ;
- la 4,4'-méthylène-bis(2,6-diéthyl-aniline) ;
- la 4,4'-méthylène-bis(2,6-diisopropyl-aniline) ; et
- la 4,4'-méthylène-bis(3-chloro-2,6-diéthyl-aniline).

15

28 - Composition selon la revendication 22 ou 23 dans laquelle l'amine comporte deux noyaux aromatiques qui sont reliés l'un à l'autre par un reste hydrocarboné bivalent substitué ou non substitué ayant de 6 à 18 atomes de carbone et comportant un noyau aromatique.

20

29 - Composition selon la revendication 28 dans laquelle l'amine est choisie dans le groupe formé par :

25

- la 4,4'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diméthyl-aniline) ;
- la 4,4'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diéthyl-aniline) ;
- la 4,4'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-dipropyl-aniline) ;
- la 4,4'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diisopropyl-aniline) ;
- la 4,4'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diméthyl-3-chloro-aniline) ;
- la 4,4'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diéthyl-3-chloro-aniline) ;
- la 4,4'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-dipropyl-3-chloro-aniline) ;
- la 4,4'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diisopropyl-3-chloro-aniline) ;
- la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diméthyl-aniline) ;
- la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diéthyl-aniline) ;
- la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-dipropyl-aniline) ;
- la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diméthyl-3-chloro-aniline) ;
- la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diéthyl-3-chloro-aniline) ;

30

- la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-dipropyl-3-chloro-aniline) ;
- la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diisopropyl-aniline), et
- la 3,3'-(phénylène-diisopropyl)-bis(2,6-diisopropyl-3-chloro-aniline).

- 5 30 - Composition selon l'une des revendications 17 à 29 caractérisée en ce qu'elle comprend au moins une résine époxyde formée à partir d'au moins un polyépoxyde contenant dans sa molécule au moins deux groupes époxydes et d'au moins deux polyamines aromatiques.
- 10 31 - Utilisation d'une composition selon l'une des revendications 17 à 30 pour la fabrication d'une préforme souple dépliable radialement pour former après déploiement une structure tubulaire durcissable après mise en place dans un puits ou une canalisation dont elle épouse la forme.
- 15 32 - Utilisation d'une composition selon l'une des revendications 17 à 30 comme revêtement protecteur de toutes surfaces métalliques ou non.
- 20 33 - Utilisation d'une composition selon l'une des revendications 17 à 30 dans le domaine de la micro-électronique ou dans celui de l'électromécanique.

RAPPORT DE RECHERCHE
PRELIMINAIREétabli sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

2753978

N° d'enregistrement
nationalFA 536270
FR 9611990

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
Y	US 3 179 168 A (R.P. VINCENT) * colonne 11, ligne 46 - colonne 12, ligne 67; revendications *	1,17-31
X,Y	EP 0 122 149 A (CELANES) * page 6, ligne 6-11; revendications *	1,17-31
X	FR 2 487 371 A (CIBA-GEIGY) * page 5, ligne 3-9; revendications *	1,17-31
X	FR 1 378 591 A (BAYER) * page 2, colonne 2, alinéa 1-4; revendications *	17-30,33
X	GB 803 547 A (LEICESTER LOVELL & COMPANY) * revendications; exemple 2 *	17-30, 32,33
X	FR 1 562 289 A (UNIROYAL) * revendications *	17-30
X	EP 0 549 156 A (LONZA) * page 7, ligne 19-52; revendications *	17-30
A	US 3 297 092 A (E.R. JENNINGS) * revendications *	1,31
D,A	WO 94 25655 A (DRILLFLEX) * revendications *	1,31
D,A	WO 91 18180 A (P. NOBILEAU) * revendications *	1,31
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6)
		C08G E21B F16L
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
28 Avril 1997		Deraedt, G
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>		

1

EPO FORM 1503 01.92 (P04C13)

